

RENHOLD / VEDLIKEHOLD TARKETT PARKETT



F L O O R S
For every step

RENGJØRING

Parkett er laget av spesielt tørket tre og skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. Tarkett parkett holdes lett ren med støvsuging. Når man anser det nødvendig, tørkes gulvet over med en tørr mopp eller med en godt oppvridd klut. Vannet tilsettes syntetiske rengjøringsmidler etter behov. **"Våte" rengjøringsmetoder skal aldri benyttes på parkett.**

FLEKKFJERNING

Fjern flekken mens den er ny. Tørk over etterpå med en gulvklut som er godt oppvridd i rent vann.

FLEKK AV:	FJERNES MED:
Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, vin, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel
Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt	White spirit
Fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Urin	Syntetisk rengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann

LAKKERING

Tarkett parkett leveres ferdigbehandlet og med en meget slitesterk og kjemikaliebestandig herdelakk. Det er derfor ikke nødvendig å lakkere parketten før gulvet tas i bruk. Om man likevel av spesielle årsaker, eller etter mange års bruk, skal lakkere parketten anbefaler vi følgende: Matt eksisterende lakkflate med et fint sandpapir nr. 120 (til laserte parkettgulv nr. 180), støvsug og tørk over med en klut fuktet med rødsprit. La gulvet tørke helt før lakkering. En 2-komponent DD-lakk av anerkjent fabrikat gir det beste resultat, men alkyduretan-lakk (oljebasert) og akryluretan-lakk (vannbasert) kan også benyttes.

Om gulvet har vært benyttet skal det først vaskes med grovrent, kraftvask, fagvask eller lignende før mattpussing. Dette for å fjerne eventuelle fettrester.

NB! Bruk ikke vannbasert lakk på Bøk, Bøk Mahogany og Diamant Furu.

Pass på at gulvet ikke lakkas fast til fotlister o.a. Følg lakkfabrikantens anvisninger.

SLIPING

Kommer på tale etter mange års bruk, gjennomsnittlig ca. 20 år, avhengig av bruken. Normalt kan 14 og 22 mm slipes 4–5 ganger, 20 mm 7–8 ganger og 10 mm 2–3 ganger. 7 mm Plankwood kan ikke maskinlipes, men mattpusses og lakkeres som ovenfor ved behov.

GENERELLE RÅD

Husk å bruke en egnet avtørringsmatte – gjerne både uten- og innenfor entrédøren. Det er fremfor alt ripende sandkorn som skader gulvet. Det er ingen dårlig vane å bytte til "innesko". Likeledes å sette beskyttende knotter under stolben o.l. Metallknotter er bedre enn filt. Selv for lamellparkett spiller luftfuktigheten en viktig rolle. Ved passende oppvarming kombinert med god ventilasjon kan du selv bidra til å bevare gulvet pent. For høy/lav luftfuktighet kan skade gulvet. 30–40 % RF v/ca. 20° C er ideelt.

Tarkett

European Flooring Division

Tarkett Cellfoam 3 mm

Art. No: 19801302, 19801305

98,3% pure LD-polyethylene

0,2% nucleating agent

(Organic acid/carbonate)

1,3% lubricator

(Glycerol monostearate)

0,2% UV-stabilizer

(HALS-stabilizer)

In the event of fire, just carbondioxide is released, no dangerous gases.
The material burns very slowly.

Tarkett AB, Hanaskog

Tarkett

European Flooring Division

TECHNICAL DATA

Tarkett Cellfoam 3 mm.
Art.nr.: 19801302, 19801305.

Material specification

Raw material: Low density polyethylene
Blowing agent: Butane
Cell structure: Closed cells

TECHNICAL PROPERTIES	UNIT	VALUE	NORM
Nominal density	Kg / m ³	30	DIN 53420
Tensile strength MD	KN / m	1,95	ASTM D 624-86
TD	KN / m	2,75	ASTM D 624-86
Elongation MD	%	78	ASTM D 3574
TD	%	82	ASTM D 3574
Water absorption	%	0,5	ASTM C-272-53
Thermal conductivity	W / mK	0,033	DIN 52612
Water permeability	S / m	3,5×10 ⁵	SS021582
Compressive strength at 30% deflection	KN / m ²	55	ISO 7214
Compressive strength at 50% deflection	KN / m ²	90	ISO 7214
Ageing resistance	Year	30	SP0414 ISO1798
Working temperature range	°C	-80 / +80	

Tarkett AB. Hanaskog.

Tarkett Sommer

Nordic 4000 TC

Produktbeskrivelse:

Heterogent vinylbelegg med skumbaksid. Belegget har innebygget et kalandrert sjikt som sammen med glassfiberbærer gir belegget meget god stabilitet og god gjenreisning av inntryksmerker. Overflaten er forsterket med Top Clean (PUR) for lettere renhold

Bruksområde:

Belegget er utviklet for bolig miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder er alle husets tørre rom. Nordic 4000 TC kan også brukes i yrkesbygg med lettere trafikk.

Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		8	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke testet
Antall farger		17	Branntest	NT-Fire 007.	Ikke godkjent
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥8
Rull-lengde	EN 426	15-35 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,05 m ² /K/W
Totallykkelse	EN 428	2,35mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 18 dB
Slitestjikt m/ TC	EN 429	0,4 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	1900 g/m ²	Elektrisk motstand	DIN 51953	Ikke testet
Slitestjernmotstand	EN 660-1	≤ 0,8 mm	Motst. rullende hjul	EN 425	Ikke testet
Dimensj. stabilitet	EN 434	< 0,40%	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 12 µg/m ³ xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,35mm	Emisjon / avgassing	EF/ 28 uker	< 10 µg/m ³ xh

Legging:

Nordic 4000 TC kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. Nøytrale mønster skal endesnes. Tremønster og flisemønster skal ikke endesnes. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd eller sveisevæske fra Tarkett Sommer. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

Renhold:

Nordic 4000 TC holdes enkelt rent med nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har Top Clean (PUR) overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. Grønnsåpe skal ikke brukes. Ved valg av lyse farger må renholdsfrekvensene tilpasses. Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 35°C, konferer trykksaken « Fakta om vinyl». Se egen renholdsanvisning for Nordic 4000 TC og byggrengjøringsanvisning for vinyl.

Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	< 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	< 80%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%

Tarkett Sommer AS P.B.: 2220 – Strømsø, 3003 Drammen Tlf.: 32209200 Fax: 32209201
Slat skrevet ut 25.08.00 12:00

RENGJØRINGSANVISNING

NORDIC 4000 TC

Nordic 4000 TC er et 2,35 mm heterogent vinylbelegg med et slitesjikt på 0,4 mm PVC. Overflaten er behandlet med Top Clean (TC), som er polyuretan (PUR).

RENGJØRING

Rengjøring av små arealer, som privatbuss, mindre forretninger og kontorlokaler etc., krever også sin daglige/ukentlige rengjøring, og rengjøringsutstyret er som regel tradisjonelt. Vi vil her gi noen generelle råd.

DAGLIG RENGJØRING

Langkost og klut.

Daglig rengjøring utføres med langkost og klut, som våt metode. Det er viktig å ettertørke med hardt oppvridd klut.

Tørr metode utføres med slavsuger.

Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0/8,0.



Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.

NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal forctas etter middeleverandørens anvisning.

Unngå bruk av sterke alkaliske midler, som salmiakk og grønnsåpe. Nøytrale rengjøringsmidler finnes i forretningene som oppvaskmiddel og som spesielle gulvrengjøringsmidler.

PERIODISK RENGJØRING

I private hjem er det unødvendig å polishbehandle (bone) vinyl.

Derimot kan dette anbefales på sterkt trafikkerte arealer, og der hvor det samtidig er brukt lyse farger. Arbeidet utføres som følger:

1. Grundig oppskuring med vann tilsatt oppskuringsmiddel.
2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.
3. Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen.
4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.
5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer.

Velges polish (boning) skal det ved senere daglig rengjøring ikke brukes grønnsåpe og salmiakk.

FLEKKER

Type

Kaffe, te, sjokolade, bærssaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
Whitespirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepattier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, acetone, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 35° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av whitespirit, rødsprit, parafin og klorotol.

LFG - september 99